


GKS20540

特徴： 熱中性子を抑制し、熱伝導特性のある、柔らかく追従性の高いシリコンゲルシートを開発しました

熱中性子を抑制！

熱中性子遮蔽率グラフ



イメージング画像



熱伝導・高い追従性・低比重

熱に強いシリコン

項目	単位	測定結果	試験方法
比重	-	2.3	JIS K6268
熱伝導率	W/m・K	2.0	ISO 22007-2
硬さ	タイプA デュロメータ	90	JIS K6253
熱中性子遮蔽率	%@5mmT	95	TNRF 熱中性子ラジオ グラフィ装置

Based on FP-13909

注記：本資料にある記載は改良の予告なく変更または終了する場合があります。GKS品番は仮品番です。お問い合わせ先：営業部 高澤 Takasawa_yuko@fujipoly.co.jp

